

Definitieblad

Afval / product	Asfalt PAK-arm		Versie: Datum: 45992
Definitie	Asfalt of asfaltbeton niet vermengd met teerhoudende slijtlagen of overige teerhoudende producten (PAK10 < 75 mg/kg ds).		
Afvalplan/Ketenplan	Asfalt	Afvalcode	3250
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	17 03 02, 05 01 17	Verwerkings- methode	A02
ZZS	Voor specifieke vrachten mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen van toepassing, zie ZZS inventarisatie Sortiva	Risico	Matig risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	R5
Afmetingen / acceptatie	* Lengte, breedte, hoogte maximaal 70 cm * Analyse conform algemene ‘asfaltnormeringen’ volgens CROW210	Acceptatie vestiging:	Vijfhuizen
Verificatie methode	A02		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Asfalt met maximaal 75 mg/kg ds. aan PAK totaal (som 10) * Partijen voorzien van (indicatieve)analyseresultaten, onderzoek volgens CROW210		> 98%
Neven bestanddeel	* Cementbeton en/of producten hiervan * Baksteen, metselmortel en klinkers * Slakken en natuursteen * Zand en zandasfalt * Gietasfalt en beton * Koud asfalt bereid met vloeï- of bitumen * Belijning * Slurry Totaal maximaal:		< 1% < 1% < 1% < 1% < 1% < 1% < 1% < 5% < 2%
Verontreinigingen	* Bodemvreemd materiaal * Gekleurde epoxy toplaag (sportvelden) * Kunststof, glasvezel of polyester rasters/bewapening * Asfalt teerhoudend * Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal * Gevaarlijk afval (KCA)		Niet aanwezig
Toepassing	* PAK-arm asfalt wordt gebulkt, verkleind door derden en opnieuw als BRL2506 gecertificeerde grondstof ingezet voor koud- en warmhergebruik.		